

زیبایی و حفاظتی که اعتماد می‌کنید™



SEA STOCK

شناورهای خود را در شرایط عالی و چشم‌نواز بین بندرها نگهداری کنید. رنگ‌های عرشه (Sea Stock) آیریس با ویژگی استفاده و اعمال آسان می‌تواند از خوردگی کشتی‌ها و سازه‌های دریایی حفاظت نموده و زیبایی خارق‌العاده‌ای به آن‌ها دهد.

انواع رنگ‌های عرشه (Sea Stock)

۱ رنگ‌های آلکیدی (تک جزئی)

	آستری ضد خوردگی تقویت شده با فسفات روی	IriPho
	پوشش میانی مات	Irilux100
	رویه تقویت شده با دوام و مقاومت جوی مطلوب	Irilux150
	رویه تقویت شده براق با مقاومت نوری مطلوب	Irilux180

ویژگی‌ها:

- سازگاری با پوشش‌های قدیمی
- قابلیت اعمال آسان با استفاده از غلتک و قلم‌مو
- مناسب برای تمامی سطوح در بالای خط آب‌خور
- حفظ براقیت و خواص ظاهری خوب
- ماندگاری و مقاومت عالی در شرایط جوی
- قابلیت تولید در فام‌های مختلف

جدول راهنما:

بالای خط آب‌خور	ساختمان‌ها و ابنیه	آستری	رنگ دریایی
انبار حمل کالا	عرشه	لایه میانی	رنگ صنعتی
جرثقیل		رویه	موتورخانه

۲ رنگ‌های اپوکسی (دو جزئی)

	آستری سریع خشک با عملکرد ضد خوردگی بالا	IriPrime660
	آستری ضد خوردگی سازگار با حداقل آماده‌سازی سطح	IriPrime770
	پوشش میانی تقویت‌شده با مقاومت سایشی مطلوب	IriMid
	رویه تقویت‌شده با مقاومت شیمیایی و چسبندگی خوب به پوشش‌های قبلی	IriPox

ویژگی‌ها:

- پوشش دهی مناسب
- دوام عالی و سازگاری با پوشش‌های قبلی
- حفاظت از فولاد در محیط‌های بسیار خورنده
- قابلیت تولید در فام‌های مختلف
- سازگار با حداقل آماده‌سازی سطح

۳ رنگ‌های پلی یورتان (دو جزئی)

	رویه آکرلیک پلی یورتان با ماندگاری بالا	IriThane130
	رویه براق آکرلیک پلی یورتان با مقاومت جوی و نوری مطلوب	IriThane190

ویژگی‌ها:

- حفظ براقیت و خواص ظاهری خوب
- دوام و مقاومت جوی مطلوب
- مناسب برای استفاده در قسمت‌های بالای خط آب‌خور و عرشه کشتی‌ها
- مقاومت سایشی و شیمیایی مطلوب
- قابلیت تولید در فام‌های مختلف

روش استفاده:

<p>۱- آماده‌سازی سطح</p> <p>سطح را با استفاده از شوینده و آب با فشار بالا تمیز کنید و زنگ موجود را با ابزار مناسب از بین ببرید. رنگ را بلافاصله بعد از آماده‌سازی سطح اعمال کنید.</p>	<p>۲- آماده‌سازی رنگ</p> <p>رنگ را به وسیله همزن‌های مکانیکی مخلوط کنید تا همگن شود. برای رنگ‌های دو جزئی نسبت صحیح اختلاط جزء A و B را رعایت نمایید.</p>	<p>۳- اعمال رنگ</p> <p>اسپری: برای کارها در مقیاس وسیع و همچنین به منظور دستیابی به فیلم خشک یا ضخامت یکسان از اسپری استفاده کنید. قلم‌مو: از قلم‌مو برای آستری و مناطقی که دسترسی به آن‌ها سخت است، استفاده نمایید. غلتک: برای رسیدن به فیلم خشک با ضخامت مناسب باید چندین بار اعمال صورت گیرد.</p>
--	--	---

نکات مهم

نکات فنی:

- هنگام بارندگی، رطوبت بالای ۸۰٪، هوای مه‌آلود و زمانی که سطوح خیس هستند، نباید رنگ‌آمیزی صورت گیرد.
- از برگه رعایت نکات ایمنی (MSDS) موجود برای محصولات استفاده کنید.
- زمانی که دمای سطح از حداقل دمای لازم برای خشک شدن کمتر است، نباید اعمال رنگ صورت پذیرد.
- به زمان انبارداری و همچنین فرصت کاربری (Pot life) که در برگه اطلاعات فنی درج شده است، توجه نمایید.

نکات ایمنی:

- از تنفس بخارات ناشی از رنگ، پرهیز کنید و ترجیحاً از ماسک فیلتردار، عینک مخصوص، دستکش مناسب و تهویه مطلوب استفاده نمایید.
- رنگ را در محل خشک با تهویه مناسب و دور از تابش نور آفتاب نگهداری کنید.